

روسازی راه

موضوعات درسی :

- ۱) مقدمه
- ۲) مصالح دامنه‌ای
- ۳) نسبت مصالح دامنه‌ای
- ۴) قیر
- ۵) مخلوط‌های آسفالتی
- ۶) تاثیر عوامل جوی در طراحی روسازی
- ۷) بارگذاری (ترانسیک)
- ۸) طراحی روسازی
- ۹) انواع خرابی در روسازی
- ۱۰) ترسیم روسازی

مراجع :

- ۱) روسازی راه - دکتر امیرمحمد طباطبائی - ۱۳۶۴
- ۲) آیین نامه طرح روسازی راه
- ۳) راهسازی - روسازی راه در روش اجرایی آن - جلد سوم - محمدعلی مهرمحمدی - ۱۳۷۶
- ۴) روش‌های پیشرفته طراحی روسازی راه - دکتر امیرمحمد کاوسی و دکتر علیرضا صدائیان - ۱۳۷۳
- ۵) جزوه منتشر شده

6. The Asphalt Institute Publications

7. Young H. Huang (1993), "Pavement Analysis and Design"

8. Wright P.H. (1996), "Highway Engineering"

6th Edition.

"مقدمه"

هدف از عمل: آشنایی با روش های طراحی، اجرا و نگهداری روسازی راه های...

محدوده و بزرگی عمل: عمل در عمل:

- اجرای اقدامات عملیات خاکی (ضابطه، خاکبرداری یا سنگریزی) - بایست عبارت از نظر
آماره شدن خاک بستر (Subgrade)

- بعد از اتمام اجرای این عملیات، راه (مانند آب نما، آبرو، پل)

بایست عملیات خاکی و اجرایی این عملیات را به پایان رسانیده باشد تا روسازی آغاز گردد.

نفس روسازی در راه های:

رضین طبیعی، مصالح سنگی، کف بار و بارگاه باشی از وسایل نقلیه و اثرات مخرب نسبت به عملیات
را ندارد.

مشکلات ناشی از اجرای روسازی عبارتند از: ۱۱. نشست ۱۲. ترک های بزرگی

نفس روسازی در راه های ماسه ای در مسافت های است. از بار و سطح تعلیه تراشی می رود در مسافت خود
توزیع می کند در نتیجه تمسک کاهش یافته و زمین قابلیت تحمل بار را خواهد داشت.

روسیزی از نظر سازه های باید دو کار انجام دهد:

۱. در مسافت خود بار را به گونه ای توزیع کند که در بستر بتواند بار کاهش یافته را تحمل کند.

۲. خود روسازی تحمل بارهای وارده را داشته باشد.

هدف از اجرای روسازی:

۱۱. و طیف سازه های


بار را در مسافت خود به گونه ای توزیع کند که در بستر بتواند بار کاهش یافته را تحمل کند.

از همدیگر ایجاد شود.

(۲) نقش بهره برداری

از نظر بهره برداری، امکان مجبور به رعایت و این وسایل تعلیه با از روی خود فراهم کند

توزیع تنش در روسازی :




توزیع تنش در زیر کجورج

طرح مائل قبول نمی و اقتصادیک :


چون در سطح مایل روسازی تنش همسانی نداریم ، با طراحی برای تنش بیشتر ، طرح غیر اقتصادیک خواهد بود و باعث افزایش برای تنش کمتر ، روسازی را در نظر می خواهد بود . در نتیجه از نظر همی و اقتصادیک روسازی را در حد لازم افزایش ندهیم ، یعنی مصالح با لایه باید مقاوم تر باشند و هزینه پایین تر رویم می توان کیفیت مصالح را کاهش داد .

مقاومت در برابر تنش
تحت از فشار است.




عکس العمل روسازی تحت بار
مانند یک تیر سارک و یک تیر است

مقطع تیپ روسازی :



مقطع عرضی تیپ روسازی با جزئیات :




- ۱) لایه انورد نمدی پس از آن سفتی و درجه آسفالتی قرار دارد و وظیفه آن عبوردها را با عفت می شود که لایه آسفالتی بعدی به لایه سفتی بهتر چسبند.
- ۲) مانع نفوذ آب می شود.
- ۳) رانه های سنگی اسفلت بهتر به هم چسبند.

وظیفه انورد سطحی این است که فقط دو لایه را بهتر به هم چسباند و به دو وظیفه دیگر لایه انورد نمدی می آید.

انورد عالی نمدی یا یک لایه انورد است یا مخلوطی از آن دو است.

نارنجی روسازی :

در محل های بزرگ و کم میل ایران و هم که استفاده از آراسته و گرانول را می رود، دیده می شود.



گونه های از راه های دیگری در ایران :
 بزرگ به مشهد (رنگ لایه قرمز آجری)
 بزرگ به قزوین آباد (رنگ لایه زغال چوب و رنگ لایه سنگدانه)

انواع روسازی ها :

تقسیم بندی با توجه به عملکرد مکانیکی روسازی صورت می گیرد

- ۱. انعطاف پذیر (آسفالتی یا آجری) Flexible
- ۲. صلب (سنگی) Rigid
- ۳. مرکب (آسفالتی و سنگی) Composite

• روسازی انعطاف پذیر

- در مقابل بار، تغییر شکل می دهد.
 - چون تغییر شکل می دهد، انتقال بار به صورت موضعی در حالت سحر صورت می گیرد.
 - اهمیت خاک بست در طراحی روسازی بیشتر از نوع صلب است. (به دلیل بار موضعی)
 - اشکالات کوچک در اجزای مختلف بار ترکیب می شوند. (به دلیل تغییر شکل)
- از ضربات ایمن نوع روسازی

اشکالات کوچک بار ترکیب می شوند ولی اثر آنها در سطح روسازی دیده می شود

توزیع تنش در خاک بستر در روسازی های انعطاف پذیر و صلب :



• روسازی صلب

- تغییر شکل روسازی کم بار کم است

- بار به صورت گسترده به خاک بستر منتقل می شود

- اهمیت خاک بستر در طراحی روسازی کمتر از انعطاف پذیر است

- حاصله کم تن روسازی و خاک بستر باعث ایجاد تنش و ترک گسی در روسازی می شود


• مثال هایی از روسازی صلب :

• در مناطق یخبندان و زمستان سرد (مردودهای زیاد صلب مثال پیدا می کند ، حرکت کرده و سفت شدن ، از هم جدا می شوند)

• آسفالته

• فرودگاه ها

برای آزادسازی تنش های
طراحی یک سری درزه های
طولی در عرض ایجاد می شود



این درزه ها با طولی تیرچه
می شوند تا انعطاف پذیری
پایند

• روسازی محوطه

- ترکیبی از روسازی های آسفالتی و بتن است

- ظرفیت اعظمی و ستاد از آسفالت روی بتن ، کاهش صداست

برای تصمیم بین روش‌های ، می‌توان از یک لایه آسفالت استفاده کرد چون اجرای آن

سریع و هزینه بر است .

(در محل تعمیرات بجز آسفالت از بتن روی آسفالت استفاده شود)

در باره روش‌های دیگر در صورت لزوم به مراجع فنی است . مانند آسفالت روی بتن

مکانی مورد در طراحی روش‌های :

۱۱. خاک رسته

۱۲. مصالح نه‌درجی در لایه‌های مختلف روش‌های

۱۳. آسفالت (بارگذاری)

۱۴. مصالح هوی (کنگران) (رگال)

۱۵. مصالح هوار (بتن) (بتن)

۱۶. هزینه (اجراء کرده در باره)

۱۷. عمر روش‌های

مصلح دوم - مصالح رانده ای

برای اینکه روش آسفالت مناسبی داشته باشیم باید مصالح مناسب هم داشته باشیم

ضرورت شناسایی کمی و کیفی مصالح سنگی :

- یکی از موارد اصلی روش‌های آسفالت

- کیفیت مصالح سنگی در کیفیت روش‌های آسفالتی دارد .

شناسایی و تأمین منابع قرصه :

فاز اول - شناسایی منابع قرصه مناسب است . باید با قدرت اطمینان کامل بتوانیم از نظر

کمی و کیفی مصالح سنگی قابل تمیز را داریم .

دسته بندی مصالح یا سنگ ها :

بعد از اینکه مصالح سنگی از منابع قرصه متفاوت (رودخانه های کوچک - شناسایی شده) شناسایی شد ، باید با استفاده از سنگ سنگ مصالح را به اندازه مطلوب برسانیم . چون مقاومت اصطلاحی مصالح شسته بیشتر است ← مقاومت روستاری افزایش می یابد .

انتقال :

پس از شسته شدن مصالح سنگی ، اظهارات توسط کامیون به محل منتقل کرده و در آنجا نمره در می کشیم و به کمک آسپه ساله به صورت رسیه در باهاها ذخیره می کنیم . تا بتوان پس از آن راه نزدیک مناسبی از مصالح سنگی تا معدن نمود .

نحوه شناسایی منابع قرصه :

باید محل هایی را که منابع قرصه مناسب دارند ، شناسایی کنیم . در این حالت نیاز به آزمایش های خاص داریم .

ابتدایا استفاده از نقشه ها می توانیم منابع قرصه را شناسایی کنیم . از روی نقشه سنگ ها می توان به خصوصیات منابع قرصه پی برد . پس از مطالعات دورکا باید از محل بازدید کنیم . در نظام بهره مناسبات شناسایی شده باید با استفاده از حفرت Test pit ، نحوه نریک صورت گرفته و دستور العمل های لازم برای آزمایش در مورد آنها صورت می گیرد .

→ آزمایش های لازم برای شناسایی منابع قرصه

1- آزمایش تعیین در صد رطوبت

1- چون این مصالح سنگی را در لایه های مختلف بلویم و این کار در رطوبت بجهت صورت می گیرد ، برای این باید مقدار رطوبت را بدانییم .

$$\omega (\%) = \frac{W_w}{W_s} \times 100 \%$$

۲- آزمون زانندگی

به جهت تعیین نوع خاک (طبقه بندی خاک) و ارزیابی مناسب بودن زانندگی لازم است باید پس از تعیین زانندگی آن را با استانداردهای موجود مقایسه کنیم.
سعی به نوع زانندگی می توان در مصالح توری یا قوطی داشت.

زانندگی بیومنته خوب: یعنی اینله زانندهای درشت و ریز در محوره های مختلف وجود دارند و چغل در نسبت های مناسب بین آنها برقرار است.
زانندگی بد است

زانندگی متوسط


با استفاده از سری الک ها برای بخش درشت زاننده و زانندگی انجام می شود.
برای صحت زاننده از آزمایش هیزدروتری استفاده می شود.

$$v = \frac{D^2 \delta w (G_s - G_L)}{18 \eta} \quad \text{عامل انقباض}$$


در این آزمون زانندگی زاننده های کوچک معادل سنگدانه ها محسوب می شود.

۳- آزمونهای خورد آبریز

برای طبقه بندی مصالح و ارزیابی ویزانل محری بودن آنها



ماده‌ای که رطوبت از 1.4 حدروانی کمتر باشد = رطوبت برای خاک قابل قبول خواهد بود و
 می‌توان از روابط مکانیک خاک استفاده نمود.



برای تعیین حدروانی از آزمایش کاس ارند

استفاده می‌شود.

یک سیاه رومبلیتری در وسط نمونه اجرا می‌کنیم و سپس ضربه را اعمال می‌کنیم تا جایی که در

ضخک $\frac{1}{2}$ in این دو قسمت بهم برسند. در اینجا تعداد ضربات را می‌شماریم.

رطوبتی که در آن با 25 ضربه در قسمت در طول $\frac{1}{2}$ in بهم برسند. حدروانی است.

تعیین حدخبری

انجام این آزمایش نیاز به تجربه بیشتری است. در این آزمایش خاک را به صورت غسیله درآوریم

در حالیکه صفحات غسیله خاک حدود 3 و خاک شروع به ترک خوردن می‌کند، نشان

رطوبت = حدخبری است.

$$\text{در حد رطوبت} = \frac{\text{وزن آب}}{\text{وزن دانه‌های جامد}}$$

$$PI = LL - PL \quad \text{شماره پلاستیسیته یا انداخته خبری}$$

انواع طبقه بندی ها :

طبقه بندی های مختلف ارائه شده اند :

متحد (Unified)

در مکانیک خاک و پی بیشتر از همه مورد استفاده می‌باشد.

استد (AASHTO)

در راهسازی و روسازی کاربرد بیشتری دارد.

علاوه بر رده خاک باید شش ضربه کرده (GI) هم تعیین شود.

$$GI = 0.2a + 0.005ac + 0.01bd$$

۵- آزمون سایش لوس آجلس

۱- برای ارزیابی مقاومت مصالح در برابر سایش در حالت‌های غیر عادی و سایر عوامل تقلید سایش چرخ آکفا یا چاره، سطح ریزشی ساینده شد و ممکن است پس از هر سی سطح ریزشی صاف شده و اصطلاح لغزنده می‌شود. بنابراین سایر مقاومت ریزشی در برابر سایش تعیین شود.

* مصالح مانده روی الک 2.36^{mm} را درون استوانه‌ای که محور عمود دارد می‌ریزم. لوزی‌های بزرگ با وزن 390 تا 445 گرم در آن موجود دارد. دستگاه روشن می‌شود و لوزی‌ها با مصالح برخورد می‌کنند. تعداد دوران 500 دور و با سرعت 30 rpm می‌باشد. در باره مصالح را الک کرده و وزن مصالح عبوری از الک 2.36^{mm} را اندازه‌گیری می‌کنیم.

$$\text{درصد سایش} = \frac{\text{کاهش وزن مصالح روی الک}}{\text{وزن مصالح روی الک}}$$

۲- آزمون تعیین درصد شکستگی

۱- برای تعیین میزان شکسته بودن مصالح مورد آزمایش و بررسی اثر اندازه‌های مانده روی الک 2.36^{mm} استفاده می‌شود. درصد مصالح شکسته در یک دوره یا دو دوره می‌تواند تعیین شود.

$$\text{درصد شکستگی} = \frac{\text{وزن مصالح شکسته روی الک}}{\text{وزن کل مصالح روی الک}}$$

۷- آزمون دوام

۱- برای ارزیابی مقاومت مصالح در برابر عوامل زیست محیطی کاربرد دارد.

مصالح سنگ یا برشته و رانده‌بندی‌شده و داخل محلول اشباع سولفات سدیم یا منیزیم قرار می‌دهند. پس از ۱۸ ساعت مصالح را درون آوردن و این کار را ۵ بار تکرار می‌دهند.

* پس از در آوردن مصالح سنگی با هم رانده بندی را انجام داده و میزان افت وزنی مصالح بر روی هر انک را اندازه گیری می کنند. افت وزنی نباید از حدی کمتر شود.

$$\text{درصد افت} = \frac{\text{کاهش وزن مصالح روی انک}}{\text{وزن کل مصالح روی انک}}$$

اگر مصالح بر روی هند انک باشند به صورت میانگین وزن در دستماده خواهد شد.

* مخلوط اشباع در وزن در وزن های زیر موجود نمودن در به صورت بلور در می آید و باعث فرود آمدن سنگدانه ها خواهد شد. \Rightarrow افت وزنی مصالح بر خ خواهد داد.

۱- آزمایش بر روی بودن ذرات

۲- برای تعیین میزان ریزش در طول یا جدول بودن

رانده ضعیف: رانده ای که نسبت طول به عرض آن کمتر از 5 باشد.
رانده متوسط: رانده ای که نسبت طول به عرض آن بین 5 تا 10 باشد.
رانده قوی: رانده ای که نسبت طول به عرض آن بیشتر از 10 باشد.

* این آزمایش بر روی رانده های مانده روی انک 6.35 mm انجام می شود.

$$\text{درصد ریزش} = \frac{\text{وزن سنگدانه های طویل یا مستطیل}}{\text{وزن مصالح مانده روی انک } 6.35 \text{ mm}}$$

تراکم (Compaction)

برای تراکم بیشتر مصالح خاک تراکم است. مستقیم است که سبکی خاک بهبود می یابد. در نتیجه:

۱- نشست کاهش می یابد. (در اثر کاهش بارهای واقعه)

۲- مقاومت برشی خاک افزایش می یابد.

۳- نفوذ پذیری کاهش می یابد.

با کوبیدن خاک (صرف انرژی) ... بخشی از هوای داخل خاک خارج شده و حجم هوای درز شده خاک کاهش می یابد.
 در درختک، آب خارج شده و کاهش حجم در خاک می دهد و در درختک، هوای داخل خاک خارج می شود.

از تراکم بیشتر برای خاکریزی ها استفاده می شود. جوی بعضی اوقات برای خاک های طبیعی هم به کار می رود مانند تراکم دینامیک خاک یا تراکم لایه های روبروی راه.

در بعضی شرایط از این نوع تراکم ها استفاده می شود و در تراکم می شود.

عوامل مؤثر بر تراکم خاک:


- درجه رطوبت خاک
- میزان انرژی صرف شده (افزایش میزان انرژی صدک دارد)
- نوع خاک

انواع مختلف آزمون های تراکم:

به منظور زمان و وسایل ساده تر و در انرژی بیشتر
 به کار می رود می گویند دو نوع تراکم اصلاح شده

- تراکم پروکتور استاندارد
- تراکم پروکتور اصلاح شده

وسایل آزمایشگاهی در آزمایش تراکم:




ظرف، چکش، کاربرد (برای برابری سطح خاک)

چکش } 5.5 lb
 + 10 lb } تراکم اصلاح شده

در آزمایش تراکم باید وزن مخصوص خشک و وزن مخصوص مرطوب را به دست آوریم

$$\gamma_{dry} = \frac{\gamma_{moist}}{1+w}$$



- افزایش انرژی در خاکم :
- باراضه شدن غلظت خاک. بر طبق آن و استفاده از آگها در عمل ، افزایش پروکتور استاندارد اصلاح شده در این افزایش انرژی بیشتری به خاک داده می شود تا شرایط عملی بهتر بدل شود.
- افزایش انرژی خاکم ، وزن مخصوص خشک بیشتر و رطوبت بهینه کمتر می شود.
- انرژی خاکم در واحد حجم خاک


E =

$$\text{وزن مخصوص خشک در عمل} = \frac{\gamma_d}{\gamma_{dmax}} \times 100$$

γ_{dmax} : وزن مخصوص خشک عالییم در آزمایشگاه (پروکتور استاندارد یا پروکتور اصلاح شده)

مشخصات عملی :

- رطوبت های اجزایی ، حداقل خاکم قابل قبول و روش شیب می نمود




- حداقل و حداکثر رطوبت (درین خاکم نیز اعلام می شود)
- در رطوبت بیشتر از مقدار شیبه باشد ، سود بیشتری گاجس می یابد .

* اگر رطوبت از رطوبت بکسیر باشد حتی اگر تراکم هم تا این شود... مستطالی بر وجود خواهد آید.
 - خاک آب خالص افزایش یافته درجه تششع مؤثر کاهش یافته و مقاومت برشی خاک کمتر می شود و حتی ممکن است گسیلی برشی رخ دهد. (در صدون درصدی خاک)

* اگر رطوبت از رطوبت بکسیر باشد...
 - خاک های غیری اگر آب کافی در اختیار داشته باشند می توان فواضندگی آنرا در رطوبت کمتر خاک را تراکم کنیم با برزبارندگی این خاک ها می توان فواضندگی

* بهترین حالت در عمل 1-2 درصد رطوبت را از رطوبت بکسیر بیشتر ایجاب کنیم که در کاهش تراکم مؤثر خواهد بود.



→ روش های تراکم تراکم در محل

• روش های معمول :
 - روش همسایگی

روش همسایگی : روشی است که در آن خاک قرار داده می شود و داخل قالب فرستاده می شود. میزان تراکم خاک بر اساس درصد تراکم و میزان اوکسجی خاک است. درصد رطوبت را تعیین می کند.

• روش غیر متحرک است و در

مغایب : انجام دهنده آنرا باید از مهارت بالا برخوردار باشد.

از نظر ایمنی ، مقرون است.

با توجه به مسیر تهنه بودن روش ، دفع رطوبت را دارد.

$$\text{درصد تراکم} = \frac{\gamma_d}{\gamma_{dmax}} \times 100$$

رابطه گسلی در تراکم تراکم

روش مناسب استاندارد

صفتی از ضایعات فلز را بر داشته و در هدر طبق آن را تعیین می کنیم سپس با استفاده از جداول یا روش دیگری و وزن مخصوص مشخص ، حجم خاک بر داشته شده را بدست آورده و با استفاده از وزن آن ، ماکزیمم را محاسبه می کنیم

$$\delta_{11} = \frac{\delta_b}{1.15}$$

له این آزمایش ، دقیق ترین و رایج ترین روش برای تعیین درصد تراکم می باشد

روش غشای لاستیکی

مشابه روش ماله استاندارد است فقط برای محاسبه حجم نمونه از تمساح لاستیکی استفاده می شود

روش های غیر معمول

بسیار نادر

$$\text{درصد تراکم} = \frac{\delta_{11}}{\delta_{max}} \times 100 = \frac{w_b / \gamma}{w_b / \gamma_{min}} \times 100 = \frac{V_{min}}{\gamma} \times 100$$

با توجه به استاندارد ، قرابت بلیج و استفاده از ترفا مربوطه تراکم نمونه ها می شود

صفتی خاک تراکم اوج

آزمایش های زیادی بر روی خاکها انجام شده و صفتی های (در حد طریقت - ورنه خصوص) ماکزیمم مربوط به رسم می شود در این روش اندازه گیری به جابجایی در هدر طبق نسبت

انواع مختلف خاک :

چرخ فولادی

100 / 1000

کودن کوبش استاندارد

برای اغلب خاک ها به غیر از ضایعات حاوی مصالح سنگی درشت مناسب است

- برای تراکم روزی مناسب است

• چرخ لاستیکی

- میزان پوشش در زیر چرخ ها 80/1

• پلاچر بزرگ

- میزان پوشش در زیر چرخ ها 8 تا 12/1

- برای خاک های رسی مناسب است

- نحوه کوشش استایلین و درزداران

• پلاچر بزرگ پهن

- میزان پوشش در زیر چرخ ها 40/1

- برای خاک های ریزدانه (لای درز) مناسب است

- نحوه کوشش استایلین و درزداران

• غلتک های سنگین

- میزان پوشش در زیر چرخ ها 50/1

- برای خاک های سنگ دراز

- نحوه کوشش استایلین و درزداران های بالا ضرب

• چرخ فولادی و بزرگ

- نحوه کوشش استایلین به همراه ضرب

- برای خاک های ریزدانه مناسب است

آزمایشات مقاومتی

۱) به محوری

در طرز روشی روشی که از این آزمایش می‌توان استفاده کرد

۲) تست باربری کمانی

۳) مقاومت خمشی

آزمایش به محوری

برای تعیین مقاومت برشی ضربه

ابتدا نمونه تحت فشار عمده جانبی قرار گرفته و سپس فشار محوری اعمال می‌شود

در صورت لزوم توسط یک فشار عمده استیج می‌شود

فردی تا آنکه توسط یک ریف نیروی $Load\ cell$ تعیین می‌شود

مجرای رگشتی به یک نوبت وصل می‌شود تا تغییر حجم نمونه اندازه‌گیری شود

و در انتها از آن منجم تا حذف گسیخته شود

رسم دایره موهرو پرس تعیین



مقاومت تابع عوامل مختلفی است برای

ابتدا میزان از سایز آزمون در طول استقامت کرد باید روشن شود که شرایط آزمون


شرایط واقعی خاک نزدیک شود

لیکن از این عوامل سطح تست است برای با زنگاری شرایط کل و از خاک ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر

تزیق بهر وقت را تعیین کنیم

محو لا نه دایره موهرو رسم کرده (سایز حاصل از آزمایش) و دایره وسط را داخل تست

دارد در سایت بهر نرم



* نقطه تسلیم در حد

نقطه تسلیم به تعریف محدث طابع است که در
 گاه در اوقات نقطه تسلیم را از اجابت می گویند
 که به σ_y بدست آمده پارامترهای
 مقاومتی متناظر با تنش ماکزیمم می گویند

گاه در اوقات نیز تنش متناظر بدین کرنش خاص را در نظر می گیریم و با هم توالی از نمودار با الاستیسیته
 دره در مقاومت باقی مانده یا صاف کرانی را تعیین کرد. در این صورت ϕ_y بدست آمده را
 پارامترهای مقاومت برشی متناظر بدین استقامت باقی مانده می نامند
 نسبت به طبیعت مسئله نقطه تسلیم تعریف شده در پارامترهای مقاومت برشی خاص تعیین می شود


- نقطه ماکزیمم
- در حد از کرنش
- مقاومت باقی مانده (یا صاف کرانی)

از آزمایش سه محوری در حجم در گره های روسازی امروزه کمتر استفاده می شود. بهترین آزمایش در
 گره های روسازی تعیین ضریب برجهندی است

→ ضریب برجهندی

$$M_r = \frac{\sigma_d}{\epsilon_e}$$

آزمایش سه محوری سه لایه
 تست با شرایط واقعی بارگذاری



→ امروزه ضریب برجهندی بهترین محوری
 است که در طراحی های روسازی استفاده
 می شود

مشکل این آزمایش این است که در دستگاه مورد نظر آن به آب نمی‌تابد و در آن نسبت
چون شرایط مقدار استفاده در آزمایش به واقعیت نزدیک است بیشتر از این ضررید در
شرایط استفاده می‌شود.

آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا (CBR)

در این آزمایش روش جهت تعیین مقادیر مصالح سنگین و خاک بهتر جهت استفاده در
شرایط باربری خاص است.

از قالب بزرگ برای آزمایش استفاده می‌شود چون قالب کوچک تحت شرایط فیزیکی قرار می‌گیرد.
با همان رطوبت همیشه خاک را در قالب تراکم بزرگ می‌کنیم و آن را در دستگاه قرار می‌دهیم
که پیستون با سرعت مشخصی بر روی خاک فشار وارد می‌کند در بالای این پیستون یک
گنج نیز وضع هم وجود دارد.

در این آزمایش باید خاک کاملاً اشباع باشد چون:

- ۱- در این طریق حداقل مقاومت خاک تعیین می‌شود.
- ۲- بعضی از خاک‌ها با وجود رطوبت کافی، متورم می‌شوند. به همین دلیل برای
در نظر گرفتن این پدیده باید خاک اشباع باشد. برای مشاهده این پدیده از یک
گنج تعیین مکان سطح استفاده می‌کنیم.

خاک را چند روز در آب قرار می‌دهیم تا اشباع شود سپس بر روی آن چند سنگ سوراخدار
قرار می‌دهیم تا نقش بر بار را ایجاد کند و شرایط به واقعیت نزدیک شود.


$$CBR = \frac{\text{نیودنس} \times \text{لازم برای توزین پیستون استاندارد با سرعت ثابت در این میزان}}{\text{نیودنس} \times \text{لازم برای توزین پیستون استاندارد با سرعت ثابت در این میزان}}$$

در مصالح استفاده شده
این مقدار مشخص است

هرچه CBR بیشتر باشد، مقاومت خاک بیشتر است
 این نسبت را هم برای 25^{mm} و هم برای 50^{mm} تعیین می کنند هر کدام بیشتر باشد به عنوان
 CBR مصالح برآزش می بینیم.


اصلاح یعنی به علت تغییر تپ اولیه

علت 1) قرارداری ناقص سلیدر فلزی بر روی خاک



اصلاح منحنی به علت وجود لقیه خفیف

علت 2) رفتار ذاتی خاک



وجود لقیه خفیف نرمی

چون رفتار سه محوری سلیطیک در همه جا

نداریم رابطه ای بین CBR و ضریب برجهندگی به دست می آوریم. چون ضریب برجهندگی
 آزمون منطبق است و CBR ضریب برجهندگی که تعیین آن ساده تر است

آزمایش مقاومت خمیری

ضریب عکس العمل خاک بیشتر تعیین می شود و نوعی آزمون نخل است
 در این آزمون صفحات را به صورت زاویه در نظر می گیریم و آنجا را با بارگذاری می کنیم

$$K = \frac{P}{\Delta}$$


P: باری هست که اگر 10 بار بلندیم و بر داریم. و بعد کنیم
 تا تغییر شکل یا پنج نیم رخ دهد. یا در زمان 10-15 تغییر شکل

ایجاد شده به اندازه ضریب مشخصه (Δ) باشد
 حداقل باید سه آزمایش با بارهای مختلف انجام شده و یکی P-Δ رژیم شود و
 P متناظر با ضریب مشخصه (Δ) به دست آید

κ : ضریب محسوس العمل ضد بستر

برای روشی برآه Δ = 5 mm

برای روشی جزئیتر Δ = 12.5 mm



معمولاً برای سازه (20 تا 30 mm)

اصلاحات لازم :

۱۱ برای شرایط بحرانی


$$K = \frac{d}{d_s} \times K_u$$

K_u : ضریب محسوس العمل اصلاح شده

K : تغییر شکل در شرایط محاس

d_s : تغییر شکل پس از ترک و استیلاخ

۱۲ برای محسوس العمل



اصرفک مقاومت بالایی داشته باشد برای

ایضا ضریب مشخصه باید با ریزش و بار نسبی


که موجب محسوس العمل خواهد شد

پس باید از یک مقدار برای اصلاح استفاده کنیم

← اگر هم شرایط بحرانی باشد در هم بخش صورت نرخ دهد باید ابتدا اصلاح برای شرایط بحرانی انجام شود و بعد وارد این گراف می شویم
از این آزمون در طراحی زیاده استفاده نمی شود.

تعیین مقاومت طرح :

پارامترهای مؤثر بر طراحی در طول یک راه ثابت هستند



بخته است راه را به قطعاتی تقسیم کنیم که در هر قطعه پارامترهای مؤثر تقریباً ثابت باشند به طوری که در هر قطعه بتوان از یک روشی استفاده نمود.

مقاومت های اندازه گیری شده در یک قطعه طرح یکسان هستند.

راه حل : یک سطح اطمینان برای مقاومت در نظر بگیریم که با توجه به اهمیت راه تعیین می شود.

حریص ترانیک بیشتر باشد. اهمیت راه بیشتر شده و طراحی محافظه کارانه خواهد بود.

← از روش آیین نامه ایران می توان استفاده کرد.

جدول به شکل زیر باید تنظیم کرد :

درصد تعدیل ضریب ایمنی	تعداد محورها یکی یا تعداد محورها کمتر	مقاومت CBR بستر آموخته
		مقاومت تعدیل شده از جدول موجود

ممکن تغییرات - مقاومت بر حسب درجه تعدیل ضرایب ایمنی بیشتر می شود.
به کمک این جدول و جدول ذکر شده در آیین نامه می توان مقاومت طرح را تعیین کرد.


مثالی در خصوص این ۸ آزمون CBR انجام شده و نتایج بدین شرح زیر می باشد:
 5, 4, 6, 3, 2, 4, 8, 10

مطابق نسبت معادله‌های در شرایطی برای تراکم‌های مختلف باید در نظر گرفته شود.

جدول شماره ۱

مقدار بار واحد (kg/cm ²)	مقدار تراکم‌دهی استاندارد (kg/cm ²)	مقدار CBR برآورد شده
$(8/8) \times 100 = 100$	8	2
$(7/8) \times 100 = 87.5$	7	3
$(6/8) \times 100 = 75$	6	4
-	-	4
$(4/8) \times 100 = 50$	4	5
$(3/8) \times 100 = 37.5$	3	6
$(2/8) \times 100 = 25$	2	8
$(1/8) \times 100 = 12.5$	1	10

۱۲ گرم کمی در ۱۵



۱۳ استاندارد از جدول ۲-۲

مقدار تراکم‌دهی	مقدار CBR	مقدار CBR	مقدار CBR
بین ۱۰ ^۶ و ۱۰ ^۷	۶۰	۴.۵	۴.۷
بین ۱۰ ^۵ و ۱۰ ^۶	۷۵	۴.۰	۴.۰
بین ۱۰ ^۴ و ۱۰ ^۵	۸۷.۵	۳.۰	۳.۰

فصل سوم - مشخصات فنی مصالح

انواع لایه های روسازی :

۱۱. خاک بستر Sub grade

۱۲. زیراساس Sub Base

۱۳. اساس Base

انواع خاک بستر :

۱- خاکریزی

روسازیهایی که ۱۵ سانتی متر از خاکهای نوع A-۲ تا A-4

(استفاده از این نوع خاک آجباری نیست چون همزیسته بالای روسازی)

۲- خاکبرداری

روسازیهایی که ۱۵ سانتی متر از خاکهای

(از لایه های آفرینشهای مخلوطند و خاکبرداری آنها باید اصلاح شوند)

۳- برش های سنگی

معمولاً مقاومت خوب است

استفاده از یک لایه ۱۵ سانتی متره صالح می باشد

که در عرض سنگ بر باشد مانند مارن ممکن است از دو لایه استفاده شود

۴- راه های موجود

الف) راه های شنی و شن و ماسه : تا عمق ۱۵ سانتی متره

ب) راه های آسفالتی : اگر مناسب باشد بر داشته می شود

۵- در صورت مناسب بودن خاک بستر می توان از بیست مصالح استفاده کرد (اصلاح خاک)

ترتیب روسازی :

خاک بستر جزو لایه روسازی نیست ولی چون در روسازی بر روی آن اجرا می شود اهمیت دارد

- هدایت صفحات نامه نویسی شده $15cm$ مکرر در راه های ترکیبی $20cm$
- هدایت تراکم لایه ها باید مطابق جدول آیین نامه باشد.
- رانندگی در ضمن تراکم هم العتد $\omega_{opt} + 2 \leq \omega \leq \omega_{opt} - 2$

کنترل سطح بسترو سازی :

مولودی که باید توسط کارشناسان بررسی و کنترل شوند عبارتند از :

1. هدایت اصلاح و تقویم که باید 2 متر باشد
2. کنترل باقیمانده 4 متر (هدایت تراکم $15cm$)
3. کنترل تراکم (طبق جدول فزود بر اساس نوع راه)

4. انواع زیر اساس

1. زیر اساس با شن و عماره رودخانه ای
2. محل تکیه بسترو رودخانه ، میل های بتنی ، تپه های شن و عماره یا وارزده ها

3. زیر اساس از سنگ شکسته کوهی یا بلوکه سنگ شکسته

4. زیر اساس بتنی شکسته (در مصالح مناسب ساخته می شود اصلاح خورده)

5. رانندگی توصیه شده برای زیر اساس

طبق جدولی که در فزود آمده و با مختصری تفسیر باید بداند که تپه های استوارتر بر شیب

6. مشخصات فیزیکی و مکانیکی زیر اساس


شانه خیزی ، هدروانی ، ارزش ماسه ای ، درصد سیاه سنگ ، بار اول و دوم اکتس و ...

اجرای زیراساس

۱۱ شناسایی مصالح درجته (قبل از اجرای کار باید مشخص شود)

بارز (تیر) test pit شناسایی مصالح تعیین می شود

۱۲ در زیره نمودن مصالح بر روی خاک بستر با فاصله مناسب



فاصله ریشه ها به اندازه ای تعیین می شود که مصالح رجه رنده همانند در آن فاصله را تأمین کنند

۱۳ بخش مصالح با همانند عبور ماشین از 25 تا 30 درصد همانند گاهی

۱۴ تنظیم رطوبت

۱۵ تراکم مصالح با غلتک مناسب

۱۶ کنترل تراکم - کار دستگاه نظارت از این شروع می شود

• هر $1500 m^2$ یا حدود 550 تا 400 متر از یک صف عبور دریا هر $200 m^3$ یک باره

• 71000 استوار اصلاح شده (مراحل تراکم قابل قبول)

۱۷ کنترل رطوبت (محدوده 2 تا 3 درصد)

۱۸ کنترل تغییر شکل موضعی با استفاده از چتری (محدوده 2)

۱۹ عبور تراکتور روی الامکان تا 24 همانند مجموع

سرعت را محدود می کنیم (محدوده 10 km/h تا 30)

انواع اسفل

۱ اسفل با شن و ماسه رودخانه ای (همی الامکان مصالح باید شسته باشند)

۱۲. اس اس از سد شکسته کوهی یا قلوه سد شکسته

۱۳. اس اس خاکداری

در مواقعی که دانه بندی مناسب در اختیار نیست از آن استفاده می شود.

انواع اس اس خاکداری : خشک ، مرطوب و قیری

در این نوع اس اس ابتدا درشت دانه ها ریز شده و سپس ریز دانه را در بین آنکه می ریزیم

یعنی دانه بندی پیوسته نیست.

در خاکداری خشک ، رطوبت ملایم ، در خاکداری مرطوب ، به اس اس رطوبت اضافه می شود و

در خاکداری قیری ، به مصالح سنگی غیر اضافه می کنند.

۴. اس اس نسبت رده

له اجزای اس اس

۱. شناییک منابع درخت

۲. غل ذریه بوزل مصالح بر روی اس اس با حاصله مناسب

۳. چکش مصالح با قیامت حدود بیست از 25 تا 32 درصد رطوبت کانی

۴. تنظیم رطوبت

۵. کنترل مصالح با غلک مناسب

۶. کنترل کولم (مشابه بر اس اس)

۷. کنترل رقوم (هدایت 15^م بر اس اس)

۸. کنترل تغییر شکل موضعی با شسته 4 متری (هدایت 1.5^م)

۹. عبور تراکم صی الامکان تا 24 ساعت مجموع

* اس اس خاکداری :

از نوع مصالح درشت دانه و ریز دانه تشکیل شده است

• مصالح درشت رانده :

- رانده بندگی (جدول ۲-۴)
- سایش لوس آگلنس در در حد اقل فرسایش مشابه جدول ۲-۴
- حداکثر درصد رانده های ورقه ای ۱/۸
- حداقل ۱/۲۵ رانده در دو درصد شکسته

• مصالح ریز رانده :

- رانده بندگی (جدول ۲-۴)
- حد روانی حداکثر ۱/۳۰
- شاقصون خیزگی حداکثر ۱/۶
- ارزش شاقصون حداکثر ۱/۳۰

۱- اجرای اسبیس ماکادامی :

- ۱- ابتدا کف لایه زیر اسبیس
- ۲- اجرای یک لایه ماده ای ۱۰ سانت (حداقل ریز رانده ۱/۵ و حداکثر ریز رانده ۱/۸) در روی دلهای (آنچه از ازلت # ۲۰۰ می آید)

۳- اجرای لایه درشت رانده :

- در برابر حداکثر درشتی مصالح به هم آمیخته لایه ریز رانده ۱/۴ برای حداکثر درشتی مصالح دو طبق برای حداکثر درشتی مصالح (در اثر ارتعاش و غیره استفاده شود)
- عتک زدن تا عدم جابه جایی راندها

۴- اجرای لایه ریز رانده

- بخش درجه نوبت ۱/۲۵ - ۱/۵۰ - ۱/۲۵

۱- کنترک آب بس ماکادامی :

- کنترک تراکم
- هر 2000 m^2 یک آزمون

کنترل و آلم توسط آژانس مقاومت هندی (مدان شماره 2500)

۱۲ کنترل رقم (مدان شماره ۱۵۰۰)

۱۳ کنترل تغییر شکل موضعی یا کشش ۴ متری (مدان شماره ۱۰۵۰)

مصلح حمام - نسبت مصالح

نسبت مصالح یعنی وجود شرایط مصالح

نسبت : اصلاح خواص مکانیکی و فیزیکی مصالح سنگین با استفاده از یک ماده مصالح


معمولا از مصالح زیر جهت نسبت استفاده می شود :

- ۱۳ - آهک
- سیال
- تیر

انواع نوع ماده نسبت کننده تابع خواص مصالح و هزینه است

از جدول راهنما (نظریه های مؤسسه FAA) برای انتخاب اولیه مصالح مناسب می توان استفاده کرد

معنی راهنمای مؤسسه FAA



انتخاب ماده مصالح مناسب

با تعیین رده خاک با استفاده از معیار

با استفاده از جدول راهنما. نوع ماده مصالح مناسب را تعیین می کنیم

آیا نسبت بهترین راه است؟

نسبت بران است.

نسبت زمان بر است.

تأخیر راه حل های ممکن بررسی شود (مثلاً مسیر راه را تغییر دهیم)

با توجه به تأخیر مسائل اگر نسبت بهترین راه حل است و اقدامات بعدی باید انجام گیرد.

* نسبت های با اهد:

والتس با اهد

• توان مدت - تغییر لایه در خانه

• دراز مدت - واکنش پوزولانی ، تشکیل سلیکات و آلومینات نسیم


• خاک ها را به پودر شده نسیم می کنیم

• خاک های اوالنس با اهد

افزایش مقاومت آن پس از عمل آوری در طول ۲۸ روز در دمای ۲۰°C بیش از 3.5 MPa باشد. (یعنی افزایش مقاومت معنی دار است.)

• خاک های بلور والتس با اهد


تغییرات خواص خاک های نسبت شده



(۱) اثر بررسی تراکم


این اثر مطلوب است و کاهش را در نظر نسبت

۱۲ اثر گرمی هواها و خمری



خمری بودن خاک بیشتر کاهش می یابد
در PI خاص اصلی مانده است

۱۳ اثر گرمی مسمی بسس - گرمش



رسانه طبیعی صلب گرمی شود

۱۴ کاهش قابلیت تغییر حجم

۱۵ افزایش مقاومت (کوتاه مدت و دراز مدت)

۱۶ کاهش رطوبت (دانش خاک با آهک ایجاد حرارت می کند و این امر باعث کاهش رطوبت خاک می شود)

۱۷ افزایش مقاومت در برابر خستگی

۱۸ افزایش روانی (مقاومت در برابر عوامل محیطی افزایش می یابد)

دانه بندی لازم برای خاک جهت نسبت آنها با آهک
برای نسبت خاک ۱:۱۰۰ دانه بندی مشخصی لازم است که در استانداردهای مختلفی در دسترس است

۱- شکل های استخوان از آرد

• آرد زرد

• آرد سفید

• درخت آرد (آرد سفید را در آب حل می نمیم)

۲- آرد زرد

میزان: کاهش بیشتر رطوبت در طریقت ناشی از واکنش آرد با آب

سایز بیشتر (در آن معادل ۷۰٪ آرد سفید) در نتیجه از افت

حجم مخصوص آرد (بنا بر مبنای کوپلر برای نگهداری)

سایز بیشتر

معایب

• آلودگی بیشتر محیط زیست

• امکان کمتر (در پخت) برای سوزاندن

در مناطق خشک مناسب نیست (چون رطوبت را زیاد کاهش می دهد)

• غیر بهداشتی

۳- آرد سفید

میزان

• بلوغ بیشتر

• امکان بیشتر

• کاهش کمتر رطوبت در مناطق خشک مناسب نیست

• آلودگی کمتر محیط زیست

معایب

• وایترا نیست

• سایز کمتر

روغاب آهک

عزونا - کلسیومی بیشتر
المن بیشتر

کجنش همزمان آب و آهک
آلودگی محوطه زینت (از آهک سسته هم محروم است چون سریع با خاک مخلوط می شود)
در مناطق خشک مناسب تر است

معاین

تراز است (نسبت به دونه دیگر)
در فضول سرد مرطوب مناسب است. (چون خود را کمی برطوبت است)
سیاره به طبعه قوی دارد

روش های طرح مخلوط خاک و آهک

۱- منظور از طرح مخلوط این است که چه نوع موادی را با چه نسبتی با هم مخلوط می شود
مقدور است تا از آهک زیاد نیست (8/1 - 0.5 وزن مصالح سنگی)


۱۱ روش PH (PH = 12.4 شروع واکنش خاک پوزولانی)

۱۲ روش شافن فیری (PI)


تغییرات شافن فیری از درصد آهک را رسم کرده و درصد آهک مناسب با شافن فیری
مورد نظر را بدست می آوریم و یا در طریقی که مشخص می شود، درصد آهک را معلوم می کنیم

۱۳ روش استو

طریق مهم این است در این خط مواری منحنی های رسم شده است




۱۴ روش CBR



برای ساخت سبتر یا زیراساس آهکی
مداخله CBR 25٪ است

۱۵ روش تک محوری



این روش برای طراحی اولیه هستند و مانند در پروژه ها آزمایش های مختلف را انجام داده
و براساس تفاوت هندسی در درصد آهک را تعیین کنیم فقط باید در شرایط طراحی
محل هم توجه داشته باشیم

عوامل الزامات مقارنتی برای نسبت با آهک و سیمان

Ref: US Army 1994

عوامل مقارنتی تک محوری	لایه روسازی
750	اسفلت
250	زیراسفلت و سبتر

مقارنتی تک محوری برای نسبت با سیمان پس از 7 روز و برای نسبت با آهک پس از
28 روز تعیین می شود

عوامل الزامات دوام برای نسبت با آهک و سیمان

که برای تعیین دوام از آزمایش ذوب ریج استفاده می کنیم. نحوه استخوانه های
عمر کم شده را بر داشته و در داخل فریزر به مدت 24 ساعت (درمای 28-) قرار

می رهم در نمونه را بر روی سبک مخلوطی که آب در زیر آن قرار دارد، می گذاریم تا سطح آن زود بشود و آن را وزن می کنیم
 سپس بر روی هر دو آن برس می کشیم و این کار را 12 بار ادامه می دهیم و در نهایت اعداد وزنی را اندازه گیری می کنیم

نوع خاک	عدالت رفت درونی مجاز (%)
رانهای با $PI < 10$	11
رانهای با $PI > 10$	8
رسی	8
لای	6

در روزی که در خشک کردن ابتدا نمونه را بر روی سبک مخلوطی که آب در زیر آن قرار دارد می گذاریم تا خاک آب جذب کند سپس آن را داخل oven گذاشته و بعد از خشک شدن آن را وزن می کنیم و دوباره برس می کشیم در هر دو آن می کشیم و این سیکل را نیز 12 بار انجام می دهیم و اعداد وزنی را بدست می آوریم (اعداد وزنی نباید کمتر از مقادیر ذکر شده در بالا باشد)

اجرای زیر اساس اصلی

- ۱- کنترل بستر رومبارگی بران
- ۲- آماده کردن خاک در ذات بزرگتر از 63 mm جدا می شوند
- ۳- آماده کردن آهک
- همگن آمیختن با مقدار طراحی 5%
- کنترل توسط برزنت یا سینی
- رعایت بیشتر از 5%
- در جوی یا ران چکش نشود

برای کنترل مقدار آهن که به مجموعه اهدانه می شود از سینی استفاده می کنیم این سینی را در زیر ماشین بکش آهک قرار می دهند و میزان آهن که در واحد سطح وارد می شود به خاک اهدانه می شود، را به دست می آورند

۴- اهدانه ط و آبپاشی

۵- کودیدن (95 درصد اشتهاد اصلاح شده : ترکیب قابل قبول)

در مراحل اولیه غنک یا چه برک و در مراحل بعدی چرخ لاستیک

۶- 0.5 فوئامی برداشته شود

۷- کنترل سطح غنک شده

• هدایتگر تراس 2

• کنترل با چشمه 4 و برکی (هدایتگر 2 تراس)

تجربیت خاک با سیان

ک اثر سیان بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ها مشابه اثر اهدانه است

۸- برای تجبیت با سیان نیاز به نوبی را به نوبی توصیه شده داریم

PI < 18 WL < 40

طراحی مخلوط خاک و سیان (US Army 94)

- برای طراحی مخلوط خاک و سیان گام های زیر برداشته می شود

(1) طبقه بندی خاک تعیین می شود

(2) با استفاده از جدول زیر مقدار تقریبی درصد سیان تعیین می شود

بر اساس نامه US Army محدود است

۱۳. با استفاده از درصد تورمی بسمان ۱، آزمایش توالم جهت تعیین رطوبت بکینه و وزن مخصوص، تست ماکزیم مخلوط انجام می شود.

۱۴. سه نمونه بار درصد بسمان بند ۲ و دو درصد شیشه و گستره، منطبق بر توالم و رطوبت محلی برای آزمایشات تک بخوری، دوام در برابر یخبندان، ریزش و ترد شدن کردن ساخته می شود. (در مجموع ۹ نمونه)

۱۵. نمونه ها در طول ۲ روز در اتاق رطوبت نگهداری می شوند.

۱۶. مقاومت تک بخوری و دوام نمونه ها را تعیین می کنیم.
۱۷. کمترین درصد بسمان که شرایط جدول حداقل مقاومت را تأمین نماید در هر بسمان طراحی است.

۱۸. در صورت لزوم باید در هر بسمان افزایش یا کاهنده رطوبت های از ۳ تا ۴ بعد از باران تکا بر می شوند.

اجرای خاکبندی نسبت شده با بسمان

- ۱- کنترل نسبت روستاری در آن
- ۲- آماده کردن خاک و ضایع به شکل مناسبی بچسب شود
- ۳- اعداده کردن بسمان
- ۴- حداکثر اختلاف با مقدار طراحی ۱۵٪ (برای متوسط ۶ نمونه ۱/۵)
- ۵- در پایین از ۵٪

۴- اختلاف بسمان و خاک حداکثر در طول ۳ ساعت

۵- کوبیدن (۱۵۵/۱۵۵) شده اصلاح شده - کوبیدن حداکثر در طول ۲ ساعت

در شرایط اولیه حالت پایه برگی و بعد از عمل چرخ لاسینی و چرخ فولادی

۱۳. هدایت ضعیف لایه گردیده شده 15 بر شرط رعایت تراکم 10

۱۷. کنترل سطح خاک رنده

• هدایت تراکم 2

• کنترل با شش 4 متری

۱۸. شرط بستر نگهداشتن سطح با

• ماده فرط

• مقدار تقریبی (0.7 kg/m^2)

۱۹. اگر از ماده فرط استفاده می‌کنیم باید بعد از ضد عارضه را جمع کنیم ولی برداشتن ضروری نیست

۱۹. عدم عبور آلودگی تا ۳ روز

نسبت خاک با قیر

• کمتر از سیال و آهک استفاده می‌شود و بیشتر برای عایق بندی مورد صرف

فراوان می‌گیرد

نسبت تفاوت نسبت ضار با آهک و سیال و قیر $5:5$

آهک و سیال و انسیم سیالی می‌دهند ولی قیر و انسیم نمی‌دهد

از قیر بیشتر برای نسبت در سفت رانده ها استفاده می‌شود و برای خاک های تر رانده و چسبکی مناسب

نسبت چنان پس رانده های آن مورد نمی‌گردد و فقط نور کثیفه های آن می‌باشد که از نظر نفوذ اشک

نورده برای عایق بندی از آن استفاده می‌شود

• رانده نسبی توصیه شده برای خاک پست $US Army 1944$

• برای اسب و سگ و غیره اسب هم بر طبق بزرگترین اندازه رانده های سنگی می‌باشد

رانده شده است

طراحی مخلوط‌های قیر و خاک

طراحی مخلوط‌ها توسط آزمایش هوپارد تولید و آب ملدیس انجام می‌شود.

خاک و قیر را مخلوط کرده (با هم زن) و آن را در استوانه‌ای ریخته و متراکم می‌کنیم. پس از آن این نمونه را از روزنه انتهایی استوانه خارج می‌کنیم. حداکثر مقدار لازم برای این امر به عنوان مقاومت هوپارد تولید شناخته می‌شود.



برای خاک‌های زیردانه :

- مقاومت هوپارد تولید قبل از ملدین آب 450 kgf
- " " " بعد " " 180 kgf
- نسبت حداکثر 5/1
- حداکثر میزان جذب آب 7%

• حداقل مقاومت هوپارد تولید برای ماسه‌ها 550 kgf

• برای شن‌ها از CBR یا سه محوری استفاده می‌شود. (به ترتیب از قیر برای نسبت شن استفاده می‌شود مگر برای عایق بندی)

آزمایش آب ملدیس



انباری مخلوط‌های خاک و قیر

تراکم نمونه‌های نسبت شده با قیر صلیب هم است. چون قیر تا کم را حفظ می‌کند.

فصل - قیر (Asphalt)

تعریف : مخلوط سیاه رنگ و چسبنده متشکل از هیدروکربن‌های مختلف

قطران (Tar)

- ماده‌ای سیاه رنگ متشکل به تهره‌ای که از تقطیر گازهای حاصل از ذغال برآید
- در ایران و سایر راه‌های آسفالته‌ای ندارد

انواع قیرها

۱) قیرهای طبیعی یا معدنی

- سنگ‌های قیری (گرانیت)
- نفت خام در داخل یک سری محفظه‌ها تقطیر می‌شود و حاصل آن قیران است
- آبرهای دریاچه‌ای (خوزستان، ایلام، کرمانشاه، دشت مغان و...)
- در قشر کوهستان‌ها لایه‌های بالایی زمین و نفت خام به سطح زمین آمده و در این اثر قیر
- قیر ترازی و وجود آن

در ایران از این قیرها استفاده نمی‌شود چون قیر با کیفیت بالا و ایران در اختیار داریم

۱۲) قیرهای نفتی

- در اوایل قرن بیستم جایگزین قیرهای طبیعی شده
- از پالایش نفت خام در برج‌های تقطیر بدست می‌آید
- با کنترل روند تولید، درجه حرارت و فشار انواع قیرهای نفتی تولید می‌شود

انواع قیرهای نفتی

- ۱) قیرهای حاصل
- ۲) ...
- ۳) قیرهای مخلوط
- ۴) قیر آب‌صاف

آب و در آنجا بچ تقطیر می ماند ، قیر حاصل می باشد که اگر استفاده شود همان قیر حاصل است .
 اگر تحت فرا رفتن هوا به این قیر حاصل دمیده شود ، قیرهای دمیده و اگر به آن
 حال افزوده شود ، قیرهای مخلوط تولید می شوند .
 اگر قیر حاصل را به ذرات ریز تبدیل کرده و به آنجا بار الکتریکی داده شود امولسیون تریک به دست می آید .

۱- قیرهای حاصل (Asphalt Cements)

- بستن در برج تقطیر به دست می آید .
 - بر اساس درجه نفوذ تقسیم بندی می شوند :
- (200 - 300) (120 - 150) (85 - 100) (60 - 70) (40 - 50)

! نوع قیر باقیم بر حسب درجه آب و رطوبت محل ، این آب می شود .

- این قیرها باید همگن و فاقد آب بوده و در دمای 174°C کف بلند
 - باقیه به آزمایشات استاندارد کیفیت آنها اندازه می شود
- و طبق واحد متریک کیفیت بالای 1000 گرام می شود

۲- قیرهای دمیده (Air Blown Cements)

- قیرهای حاصل را در دمای 200°C تا 300°C حرارت می دهند . بعد از سرد شدن قیر باقیه
- اکثر آن هوا ترکیب می شود .
- درجه نفوذ آنها از قیر اولیه کمتر و حساسیت آنها در برابر حرارت نیز کمتر است .
- برای پوشش کمانال های انتقال آب ، قیرهای دمیده استفاده می شود .
- در راهسازی کمتر کاربرد دارد .
- برای پر کردن درزهای روسازی های صلب نیز استفاده می شود .
- بر حسب درجه نفوذ و ریزش نامگذاری می شوند :

R 80 / 25 R 90 / 15 R 110 / 10

↑ نفوذ
↑ ریزش

۱- قیرهای مخلول (Cut-backs)

از اصل کردن قیر حاصل می شود. مخلول قیری ساخته می شود.

انواع بر حسب گریش:

۱۱- قیرهای زودگیر (RC) Rapid Curing

نوع خلل: غیرین

۱۲- قیرهای کندگیر (MC) Medium Curing

نوع خلل: نفت سفید

۱۳- قیرهای دیرگیر (SC) Slow Curing

نوع خلل: کازویل

+ قیرهای زودگیر چهار دسته تقسیم می شود:

(RC-70) (RC-250) (RC-800) (RC-3000)

و به ترتیب (نسبتی است)

+ قیرهای کندگیر:

(MC-30) (MC-70) (MC-250) (MC-800) (MC-3000)

+ قیرهای دیرگیر:

(SC-70) (SC-250) (SC-800) (SC-3000)

۲- قیرابه ها یا امولسیون قیر (Emulsions)

خواص:

(45%) قیرابه سرد + (35-45%) آب + (65-55%) قیرطالع

ماده قیرابه سرد به ذرات قیر بار الکتریکی مثبت یا منفی می افتد. (همون ذرات بارهای هم نام دارند و به هم نمی چسبند) و ذرات قیرابه هم می چسبند.

انواع دیگر پودرها

۱۱. آنتی بیوتیک (دارمفتن) - با استفاده از املاح فلزاتی تولید می شود. مناسب برای سگ های آهنی و روماتیسم ها. (بارشده)

۱۲. کاتیونیک (بارشده) - با استفاده از امین ها مناسب برای سگ های سلولزی و کوارتزی. (بارمفتن)

کاتیونیک

- Rapid Setting (RS) - زودشکن
- Medium Setting (MS) - کندشکن
- Slow Setting (SS) - درکشکن

کاتیونیک

- Cationic Rapid Setting (CRS) - زودشکن
- Cationic Medium Setting (CMS) - کندشکن
- Cationic Slow Setting (CSS) - درکشکن

نگهداری پودرها

- پسوند HF پوشش قیرنا. چسبندگی بیشتر روی سطوح صاف
- پسوند های او 2 - معروف در همه قیرها. چسبندگی کمتر و بیشتر
- پسوند h - کاربرد در قیرها. نسبت تر (رو به نور کمتر)
- پسوند S - کاربرد این قیر برای مایه ها

دکتران راجع به قیرها

- مانند شش قیر این تغییر رنگ آن از چغندر به سیاه است.
- ارزش آن از قیرهای مخلوط است.

• چکش آن در شرایط مرطوب (بارندگی یا سنگدانه هیس) امکان پذیر است.

• از نظر محیط زیست مجزا است.

• آب همراه امولسیون باید زردی شود.

• آب همراه امولسیون باید جل و سپس زردی شود.

• نگهداری آبرآبه ها در ایبار امکان پذیر است مشروط به ...

• محافظت از سرما کمتر از ...

• محافظت از تده نشینی و لکه های قیر

* اصولاً برای قیرهای محلی و امولسیون قیری و مدینه آزمایشات استاندارد خاصی توصیه شده است.

چون بیشتر از قیرهای خالص مورد استفاده قرار می گیرند.

از جمله آزمایشات امولسیون قیری ... اندازه گیری میزان تده نشینی ذرات می باشد.

اگر تده نشینی از حد استاندارد بیشتر باشد باید عمل از ایبار کردن سنگدانه را بعلنا بیم

روش های باقی ماندن امولسیون

۱۱ مخلوط این سریع

دانه ها ... ۱۵ مگرون است.

غیرکیوافت تراست (رست به روش دوم)

۱۲ آسیاب کلوئیدی

دانه ها با ماصه کم و به سرعت می چرخند و عبور قیر از بین آنها موجب باردار شدن ذرات می شود.

دانه ها ... ۲ مگرون است.

نگهداری تراست.

فواصل فیزیکی ترها

حددار غیر موجود در آسفالت کم و 35 تا 4 درصد می باشد. سولنی انتخاب همین درصد کم میل
مجم است. چون فواصل مکانیکی غیر تاثیر زیادی بر فواصل آسفالت خواهد داشت.

ترها معمولا توسط فواصل فیزیکی خرد شناسایی می شوند.
تلاش زیادی در رابطه با انواع آزمایش های مناسب انجام شده است.
آزمایش جدید پروژه SHRP موفقیت فری بسید کرده اند.
302 میلیون دلار برای انجام این پروژه در نظر گرفته شده بود!
ISO میلیون دلار آن مربوط به تیر و آسفالت بود.
هنوز آزمایشگاه ها به وسایل آزمایشات SHRP مجهز نشده اند.
در اینجا فقط به آزمایشات ترها فواصل اشاره می شود.

دوام

از یکت های که در مورد کیفیت تیر در دراز مدت مطرح می شود.

- دوام : معرف تغییرات فواصل غیر با زمان (سخت تر است)
- بازگشت زمان از جهت غیر افزوده ، سخت تر و شکننده تر می شود
- سخت شدن نتیجه عوامل زیر است :
 ۱۱. اکسیداسیون تیر
 ۱۲. تجزیه مواد سنگ تر تیر
 ۱۳. پلیمر شدن (برگول شدن تیر به هم می چسبند)
 ۱۴. پلیسوتروپی
 ۱۵. هدایتش مالعات با ویسکوزیته کمتر از تیر
 ۱۶. هدایتش مولد رولنی از تیر توسط جذب سولانتهای مقلص

الوان پریشانی :

۱) کوتاه مدت

در زمان اختلاط قیر با سنگدانه رانج و در کارخانه آسفالت انجام می شود

۲) دراز مدت

بعد از اجرای روسازی و تحت اثر بار و عوامل محیطی رستی انجام می شود

لحاظ آزمایشات برای ارزیابی دوام (پیشگامی قیر) :

- لعاب نازک قیر

- لعاب نازک درونی

- فرسودگی حرکت فشار

• لعاب نازک قیر

پیشگامی کوتاه مدت

- یک لایه نازک قیر با ضخامت کمتر از 3mm در ظرف استاندارد رنده و به مدت 5

شکل در دمای 163°C نگهداری کرده و در مدت وزنی آن را اندازه گیری می کنند

درجه نفوذ و تغییر شکل پذیری قیر نیز اندازه گیری می شود

• لعاب نازک درونی (SHRP)

پیشگامی کوتاه مدت

- لایه نازک قیر را در ظرف استاندارد رنده و در دستگاه بارهای 163 کیلوگرم

که در چرخه و مدت نگهداری 85 دقیقه می باشد ضامن قیر قبل و بعد از آزمایش

اندازه گیری می شود (برش رساندن)

در زمانی این آزمایش به آزمایش لعاب نازک

زمان کوتاه

از عمل دوران استفاده می شود در نتیجه :

تیر به طور مستقیم حرارت دیده و در معرض جریان هوا قرار می گیرد
 اگر از اصطلاح گفته استفاده شده باشد، اینها در تیر بخش می شوند
 که در آزمایش کتاب نازک این اصطلاح گفته شده است که می شود
 مانع ایجاد لایه سطحی می شود
 که در آزمایش کتاب نازک سطح رویه حرارت بیشتری می بیند

فرسودگی غیر تحت فشار (PAV) " (SHRP) "

پوشش که در از مدت (5 تا 10 سال)
 از تیر فرسوده شده در آزمایش کتاب نازک دورانی استفاده می شود
 فشار هوا : 270 kPa

تا 90 و 100 تا 110 °C نسبت به شرایط آب و هوایی
 زمان نگهداری : 20 ساعت

بر روی تیر فرسوده شده آزمایش برش و سایش انجام می شود

مزایای آزمایش تحت فشار

حلال هگزان از دست می رود
 اکسیداسیون بدون نیاز به دهانه های بالا به سرعت انجام می شود
 پیوستگی دراز مدت تعیین می شود

ملاحظات

- در مورد تغییرات سطح و جاری شدن مواد تحت فشار
- مخلوط های آسفالتی که رانندگی جاری می شوند
- در برابر تغییرات سطح های دائم (Rutting) - منقبض هستند
- در برابر فرسودگی (Bleeding) می روند (معمولاً سوراخ ها می شود)
- که اگر مقدار تیر زیاد باشد با فرسودگی برای منطقه گرم مناسب نباشد اتفاق می افتد
- مخلوط های آسفالتی به سس از دست تحت هستند

در برابر ترک های ناشی از ضربه (Fatigue) ضعیف هستند.
در برابر ترک های حاصل از حرارتی مساعد هستند.


• در عمارت سیرتاج (دما سنج)

در رولورهای تیرها اهمیت زیادی دارد.

• در آزمایشات مربوط به رولورهای

جودین (تعمیری، غیر کهرمانی و مستوح)

تعمیر (Penetration)



شرایط اولی

مقدار نفوذ سوزن به عمق ۵ میلی متر (۰.۵ سانتی متر) در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد
می شود (نفوذ بر حسب 0.1 mm)

نقطه نرمی (Softening Point) (نقطه نرمی)

در دمای نرمی غیر معمولی 80°C باشد از آب در این صورت از طریق استفاده می شود.
درجه نفوذ تمام تیرها در دمای نقطه نرمی ۸۰۰ می باشد.

ویسکوزیته مطلق (ویسکوزیته) در 100°C دمای استاندارد دما سنجی

شاهجه برای مقاومت تیر در برابر جاری شدن
زمان عبور از آن می شود.

ویسکوزیته سینماتیک در دمای 135°C

ویسکوزیته سینماتیک

135°C بدون شرایط اختلاط مصفا با مصفا غیر روکش آینه‌ای

تعیین ویسکوزیته به روش سی بولت فیلرول

در این روش زمان لازم برای عبور حجم مشخصی از تیر از زورنه طرف استاندارد تعیین می‌شود.
دمای تیر 135°C می‌باشد.


تغییر شکل بزرگی Ductility

تیر در قالب محفوظ ریخته و در داخل دستگاه کش با سرعت ثابت 5 cm/s قرار می‌گیرد
(آزمایش در دمای 25°C با 15.6°C انجام می‌شود و سطح مقطع نمونه 2 است)
تیر را آهسته کشیم تا پاره شود و تغییر شکل تیر را اندازه گیری می‌کنیم
میزان تغییر شکل تیر حاصل در دمای 25°C 100% خواهد بود.

ویسکوزیته دورانی Rotational Viscometer (SHRP)

در دمای 135°C آزمایش انجام می‌شود

برای قیرهای اصلاح شده کمتر از سایز روکش هانفت



برون محفوظ در قیر توری در با سرعت مشخص می‌چرخاند
و میزان دور را لازم را اندازه گیری می‌کنند

www.ttnar.ir


برگشت دینامیک

مغز توپ تیرگی را تحت دوران با پیروی مشخصی قرار می دهیم



$$\alpha_R = \frac{2M}{RR^3}, \quad \gamma_R = \frac{RB}{h}$$


θ : مقدار دوران h : شعاع توپ



سرعت دوران: 10 rad/s 159 Hz

(برای ارسال دقیق) 90 km/h معادل

مضامین: الاستیک کامل



(زاویه اختلاف فاز $S=0^\circ$)

مضامین: ویسکوز کامل




(زاویه اختلاف فاز $S=90^\circ$)

$$\phi = \frac{T_{visc}}{T_{elastic}}$$

مغز توپ الاستیک کامل است و نیز ویسکوز کامل بلکه بین آنها بوده و زاویه اختلاف فاز آن

بین 0 تا 90 درجه است



مدول برشی مرکب جمع برداری مدول الاستیک و ویسکوز است

$$G^* = \frac{T_{max}}{\delta_{max}}$$

میزان آرمایش SHRP این است که روابط بین تغییر شکل در طراحی مورد نیاز است به ما می دهد در صورتی که در آرمایش های لایه در مورد تغییر شکل بحث نمی شد

تا اندازه گیری G^* در آن دوران مدول برشی مرکب مولفه های الاستیک و ویسکوز آن را تعیین نکرد از G^* برای ارزیابی دو پدیده زیر استفاده می شود:

- تغییر شکل دائم (Rutting)
- برای کاهش تغییر شکل باید گسیل فلاسٹیک برسد باشد یعنی $G^* \sin \delta$ باید بزرگ باشد
- درجه بزرگ G^* کوچک گسرت است
- برای سبب های اولیه برودتی

for unaged binder $G^* \sin \delta > 1 \text{ kPa}$

for RTFO aged binder $G^* \sin \delta \geq 2.2 \text{ kPa}$

• ترک ناشی از خستگی (Fatigue)

برای جلوگیری از ترک خوردگی ناشی از بار ترافیک باید مدوله ویسکوز G^* یعنی $G^* \sin \delta$ ضعیف بزرگ نباشد (برای اینکه انرژی بیشتری مستحق شود)


for RTFO and PAV aged binder $G^* \sin \delta \leq 5000 \text{ kPa}$

• برای تأمین جریان هر دو شرط بالا باید G^* کوچک باشد ولی G^* در یکی بزرگ و در دیگری باید کوچک باشد

Bending Beam Rheometer (SHRP)

رولور برقی


در دستگاه های پایش بر صلب لغت. اصلت و یکی لولای. اندازهایش برش دریا یعنی ارتفاع لغت
 سبک این از آن زمانهای دهای ساره ترکی ارتفاع لغت می شود.
 بجهت از برای نیت در برای کرک صاکی. طرازی در در صاکی پایش مورد ارتفاع لغت می برد.



در این آزمایش کمی ضریبی $S(t)$ (حرفه ایین هرانی لغت) و برح تغییر این کمی m
 (حرفه ایابلیت از از ترکیش بیشتر) تعیین می شود.


$$S(t) = \frac{PL^3}{4bh^3 \delta(t)}$$

مبارض در لغت t



Direct Tension Test (SHRP)

لغت مستقیم



معلی آنهاییش لغت مستقیم بر کرک اصلت
 از 300 MPa $S(t)$ مبارض بر برای هر انجام این آزمایش است
 از لغت در ده های پایش انجام می شود.

آزمایش آتش

تعیین نقطه آتش زدن (Flash point) و اشتعال (Fire Point)

در نقطه آتش زدن در واقع کار روی مبره صدمه من زدن در نقطه اشتعال خود مبره در شعله گرم می شود. زمان درایم شعله در نقطه اشتعال حداقل 5 ثانیه است.

آزمایش درجه خلوص


مقداری مبره را داخل حلالی مانند تتراکلید کربن حل می کنیم و از همان عبور می دهیم مقدار مواد باقی مانده بر روی مبره همان ناخالصی مبره می باشد.

آزمایش همین وزن مخصوص

جدول برقراره از رابطه بین وزن و حجم مبره است. مشابه آزمایش بلندی مبره در خاک است.

مشخصات مبره نمونه انتخاب بر اساس SHRP

طبقه بندی مبره بر اساس شرایط آب و هوایی است.



فول دمای آس هدی بر حوالی مبره دارد. سایر این پارامتر بسیار مهم خواهد بود. سایر توصیه SHRP انتخاب مبره بر اساس دمای منطقه خواهد بود. مبره مورد استفاده باید خصوصیات آزمایش های SHRP بر داشته باشد.

$$FP \geq 1 \text{ ksi} \geq 6^* / 100 \text{ C} \geq 230 \text{ C} \text{ برای مثال}$$

فصل پنجم - رویه ها

1. اندودهای نئوزک و سیمانی Prime Coat & Trade Coat

تعریف: یکس لایه تیر روی سطح سیمان، ران و اندود نئوزک و روی برخی آسفالتی یا بتنی راه را اندود سیمانی می نامند.

علاوه بر نئوزک:

• آب بندی

• چسباندن مصالح سیمانی بر سیم

• چسباندن لایه آسفالتی نئوزک بر مصالح سیمانی

علاوه از اندود سیمانی:

• چسباندن لایه آسفالتی نئوزک بر لایه آسفالتی یا بتنی قبلی

علاوه بر هر دو که در جزوه ارائه شده، درای مناسب یکس دهانه ای است که در سازه های غیر درازان 120-20 سانتی استوارکن باشد

مقادیر مناسب قیر:

- برای اندود نئوزک

• قیر کلکول

1-2 kg/m²

بسته به بافت زیردست و تراکم

• قیر آبر

0.6-1.2 kg/m²

- برای اندود سیمانی

• قیر کلکول

200-500 kg/m²

• قیر آبر

300-600 kg/m²

